VINIL

Colle d’acétate de polyvinyle pour intérieurs

- VINIL est un produit pur concentré très efficace, idéal pour le collage du bois, papier, carton, liège, feutre, matériaux poreux et stratifiés en matière plastique.
- Laisse un film transparent invisible.
- Une mince couche suffit pour obtenir un joint efficace et durablement solide.
- Durcit très rapidement.
- Convient parfaitement pour les constructions en bois et joints en bois à languettes et rainures, les assemblages à queue-d'aronde, les enfourchements et pour le collage du bois massif, placages, panneaux de fibre de bois, agglomérés, parquet stratifié et autres types de bois dur ou doux.
- Le film formé est totalement transparent et invisible.

MODE D’EMPLOI

Préalablement, nettoyer et dégraisser le support. La teneur idéale d’humidité doit être de 8 à 12%. Un taux plus élevé ralentit la durée de durcissement et diminue la résistance finale du joint. Les bois spéciaux (par ex. le teck) doivent être nettoyés au préalable à l’aide d’un diluant.

- Appliquer une mince couche de colle sur une face (à l’aide d’un pinceau, rouleau, spatule ou applicateur de colle à roulette). Consommation = ± 150 g/m² (dépend du support et du type de bois). Temps d’ouverture = 8 min à 20°C.
- Pour coller du bois dur il est recommandé d’appliquer la colle sur les deux faces.
- Joindre les deux parties tant que la colle est encore humide et presser (pression minimale = 2 kg/mm² ou 5 kg/mm² pour les bois durs et les matières laminées). La durée du serrage dépend de la température, teneur en humidité, épaisseur de la couche de colle et du type de bois.
- Après serrage, les pièces collées peuvent être désormais travaillées. En cas de collage à chaud il faut d’abord laisser les pièces bien refroidir. Le joint atteint toujours la résistance finale après 24 heures.
- Bien fermer l’emballage après utilisation.
- Nettoyage des ustensiles : Nettoyer immédiatement à l’eau froide après utilisation.

Rendement moyen : 150 à 200 g/m² (inférieur lorsque le support est plus poreux).

CARACTERISTIQUES

Composition : colle blanche de résine synthétique à base d’acétate de polyvinyle.
Odeur : caractéristique
Tension à 20 ° C : N / A
Densité à 20 ° C : 1,1 kg/dm³
Solubilité dans l’eau/miscibilité à l’eau : pratiquement nulle
Valeur pH à 20°C : 4,5
Spécification : Colle de classe D2 : Résistant à l’humidité pour intérieurs à charge intermittente d’humidité.

PRECAUTIONS

(Voir également la fiche de sécurité). Pas de mesures de sécurité spéciales. Eviter le collage sur des supports portant des traces de silice, poussière, graisses et autres salissures. Si conservé dans l'emballage fermé protégé contre le gel, la durée d'utilisation garantie est de 12 mois. Laisser la colle froide coagulée un certain temps à la température ambiante et agiter avant utilisation pour que sa qualité ne soit pas altérée. Eliminer les restes de colle tenaces à l'aide de Presto 75 ou mécaniquement. Les outillages et/ou matériels contenant le fer peuvent causer la colorisation de la colle ou du bois.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.
Version : 0521-0111

ZEP INDUSTRIES B.V.
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de